



技术要求

1. 旋向：右
2. 有效圈数：3；总圈数：5；
3. 弹簧刚度 15 ± 0.75 N/mm，刚度测量范围：69--39mm
4. 两端并紧磨平，磨面角 $\geq 300^\circ$ ；
5. 弹簧由80mm压至40mm做疲劳试验不低于50万次；
6. 表面喷丸，表面喷黑塑，附着均匀牢固无麻点针眼等缺陷，盐雾试验240小时无锈蚀；
7. 其余技术要求按JB/T 1239.2中1级精度执行，抗拉强度 ≥ 1750 MPa；

						$\phi 7.2-55\text{CrSi}$ GB/T18983-2003			弹簧
设计	姓名	年月日	审核	姓名	年月日	数量	比例	1:1	
编制									
审核									
工艺			数量			共 张 第 张			