



编制	审核	批准
王春新		苏东

报告编号: HBGR-250408-01

第1页 共2页

检测报告

产品名称	水性胶粘剂-快	所属项目	V71	
样品零件号	/	样品数量	各1个	
委托单位	发泡车间	生产单位	河北奥西斯装饰材料有限公司	
送样者	赵文俊	送样日期	2025.04.07	
检测地点	河北光华荣昌检测室	检测日期	2025.04.07	
检测项目	高温、低温、高低温试验			
检测依据	/			
检测结果	合格			
备注	送样检测仅对样品负责。			
试验方法及评价标准				
序号	检测项目	试验方法与要求	检测结果	符合性判定
1	高温	将发泡与发泡软层用水性胶粘剂粘贴一起,在80℃环境下放置4H,沿长度方向将发泡软层撕开。要求剥离软垫时,在软泡垫或发泡撕裂前,粘接面不分离。	剥离软垫时,在软泡垫或发泡撕裂前,粘接面未分离	合格
2	低温	将发泡与发泡软层用水性胶粘剂粘贴一起,在-20℃环境下放置4H,沿长度方向将发泡软层撕开。要求剥离软垫时,在软泡垫或发泡撕裂前,粘接面不分离。	剥离软垫时,在软泡垫或发泡撕裂前,粘接面未分离	合格
3	高低温	将发泡与发泡软层用水性胶粘剂粘贴一起,在-20℃环境下放置4H,然后在80℃环境下放置4H,沿长度方向将发泡软层撕开。要求剥离软垫时,在软泡垫或发泡撕裂前,粘接面不分离。	剥离软垫时,在软泡垫或发泡撕裂前,粘接面未分离	合格



编制	审核	批准
王春新		苏东

报告编号: HBGR-250408-01

第 2 页 共 2 页

试验前



试验后

